


Divoroll FIRESMART

Divoroll Firesmart es la opción perfecta cuando la seguridad contraincendios es clave, incluso cuando hay paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta. Este film es altamente ignífugo y cumple con la Norma Europea EN 13501-1 clasificándose como Bs1d0, limitando la propagación del fuego.




VENTAJAS PRINCIPALES



Una gran elección cuando la seguridad contraincendios es clave, incluso cuando hay paneles fotovoltaicos instalados



Cumple la Norma Europea EN- 13501-1, clasificada como Bs1d0 y es altamente ignífugo



Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua

150
gr/m²

Peso/gramaje

CÓDIGO DEL PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD	CINTA ADHESIVA	COLOR	CAPAS	PESO DEL ROLLO	Nº ROLLOS PALETS
7045460	1.5 m	50 m	-	Negro	3	15,5 kg	20 Rollos

INFORMACIÓN TÉCNICA	Valor	Unidad	Tolerancia [+/-]	Método de ensayo
Color	Negro			
Capas	3			
Peso/gramaje	150	gr/m2	- /+ 10%	EN1849-2
Longitud	50	m	-0%	EN 1848-2
Anchura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Rectitud	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistencia a la tracción (L)	300	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	90	%	-/+15	EN 12311-1
Elongación (T)	90	%	-/+15	EN 12311-1
Resistencia al desgarro (L)	130	N	-/+30	EN 12310-1
Resistencia al desgarro (T)	160	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidad dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidad en frío	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.18	m	-/+0.02	EN 12572 Método C
Resistencia a la penetración de agua	W1	Clase		EN 1928:2000
Reacción al fuego	Bs1d0	Clase		EN 13501-1
Columna de agua	>2000	mm		EN 20811
INFORMACIÓN TÉCNICA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO				EN17872
Resistencia a la penetración de agua	W1	Clase		EN1928:2000
Resistencia a la tracción (L)	280	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	180	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	50	%	-/+20	EN 12311-1
Elongación (T)	50	%	-/+20	EN 12311-1
Resistencia a la penetración del aire	<0.001	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Resistencia a la temperatura	-40/+80	°C		
Exposición rayos UV	4	meses		Metodología EN1296
Exposición al aire libre	4	semanas		Metodología EN1296

Los productos, las normas técnicas y los códigos de buenas prácticas se revisan constantemente. Nos reservamos el derecho a cambiar y modificar los productos y la información sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y asesoramiento adicional, póngase en contacto con el Servicio Técnico o el Servicio de Atención al cliente. También puede encontrar más información en nuestra página web

INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD

Declaración del fabricante	REACH: Divoroll Firesmart no contiene ninguna sustancia según los criterios REACH Divoroll Firesmart no contiene plastificante Divoroll Firesmart no contiene PFAS
Reciclado	Divoroll Firesmart puede desecharse como plástico, ya que no requiere ningún procedimiento especial de manipulación o eliminación.
Códigos de residuos de la UE	Film retráctil para embalaje de transporte: 150102 Embalaje del producto cartón y núcleo de cartón: 150101 Número Interzero: 248961 Código residuo: 170904

SOPORTE TÉCNICO

Teléfono: 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com

www.bmigroup.com/es



interzero®



Almacenar en un lugar seco, protegido del viento, la lluvia, el sol y el calor

PRODUCTOS ADICIONALES
(se vende por separado)



Cinta Divotape



Cinta Firesmart