


Divoroll STANDARD+


Divoroll Standard+ es un film económico y de alta calidad que se puede utilizar en cualquier cubierta inclinada.



VENTAJAS PRINCIPALES



Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua



Film de alto rendimiento a un precio económico

145
gr/m²

Peso/gramaje



CÓDIGO DEL PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD	CINTA ADHESIVA	COLOR	CAPAS	PESO DEL ROLLO	Nº ROLLOS PALETS
7045457	1.5 m	50 m	-	Gris claro	3	11,4 kg	20 Rollos

INFORMACIÓN TÉCNICA	Valor	Unidad	Tolerancia [+/-]	Método de ensayo
Color	Gris claro			
Capas	3			
Peso/gramaje	145	gr/m2	- /+ 10%	EN1849-2
Longitud	50	m	-0%	EN 1848-2
Anchura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Rectitud	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistencia a la tracción (L)	260	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	60	%	-/+15	EN 12311-1
Elongación (T)	70	%	-/+15	EN 12311-1
Resistencia al desgarro (L)	180	N	-/+30	EN 12310-1
Resistencia al desgarro (T)	180	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidad dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidad en frío	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Método C
Resistencia a la penetración de agua	W1	Clase		EN 1928:2000
Reacción al fuego	E	Clase		EN 13501-1
Columna de agua	>3000	mm		EN 20811
INFORMACIÓN TÉCNICA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO				EN17872
Resistencia a la penetración de agua	W1	Clase		EN1928:2000
Resistencia a la tracción (L)	180	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistencia a la tracción (T)	150	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Elongación (L)	40	%	-/+15	EN 12311-1
Elongación (T)	45	%	-/+15	EN 12311-1
Resistencia a la penetración del aire	>0.1	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Resistencia a la temperatura	-40/+80	°C		
Exposición rayos UV	4	meses		Metodología EN1296
Exposición al aire libre	2	semanas		Metodología EN1296

Los productos, las normas técnicas y los códigos de buenas prácticas se revisan constantemente. Nos reservamos el derecho a cambiar y modificar los productos y la información sin previo aviso. Para obtener la información más reciente y asesoramiento adicional, póngase en contacto con el Servicio Técnico o el Servicio de Atención al cliente. También puede encontrar más información en nuestra página web.

INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD

Declaración del fabricante	REACH: Divoroll Standard+ no contiene ninguna sustancia según los criterios REACH Divoroll Standard+ no contiene plastificante Divoroll Standard+ no contiene PFAS
Reciclado	Divoroll Standard+ puede desecharse como plástico ya que no requiere cualquier procedimiento especial de manipulación o eliminación.
Códigos de residuos de la UE	Film retráctil para embalaje de transporte: 150102 Embalaje del producto cartón y núcleo de cartón: 150101 Número Interzero: 248961 Código residuo: 170904

SOPORTE TÉCNICO

Teléfono: 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com

www.bmigroup.com/es



interzero®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Almacenar en un lugar seco, protegido del viento, la lluvia, el sol y el calor

PRODUCTOS ADICIONALES
(se vende por separado)



Cinta Divotape