

## ChovAIMPACT BANDAS

Bandas de polietileno de alta calidad

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovAIMPACT BANDAS son unas bandas de polietileno de alta calidad, de celdas cerradas.

#### Código del producto

58055 - ChovAIMPACT BANDA

58085 - ChovAIMPACT BANDA PERIMETRAL RT

58086 - ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT

#### Dimensiones (m/rollo)

100 - 25 - 25



ChovAIMPACT®  
BANDA



ChovAIMPACT®  
BANDA PERIMETRAL RT



ChovAIMPACT®  
BANDA DE SOLAPE RT

### APLICACIÓN

- Complemento imprescindible de cualquier producto ChovAIMPACT en la instalación de suelos flotantes.
- Sellado de juntas entre láminas ChovAIMPACT y aislamiento perimetral del suelo flotante.

### CONDICIONES DE ENTREGA

#### Embalaje

Las bandas se entregan en forma de cajas, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

#### Almacenamiento y transporte

ChovAIMPACT BANDA debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición vertical.

#### Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del paquete y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.



## ChovAIMPACT BANDAS

Bandas de polietileno de alta calidad

---

### VENTAJAS

- Elevada elasticidad
- Resistencia a la compresión

---

### DETALLES DE LA INSTALACIÓN

#### ChovAIMPACT BANDA y ChovAIMPACT BANDA PERIMETRAL RT

- Doblar en "L" ChovAIMPACT BANDA de forma que la parte descansa sobre el forjado y el resto sobre el tabique, garantizando que la altura de la banda sea superior a la altura del pavimento de acabado.
- Doblar el sobrante de la banda sobre el pavimento y cortar. A continuación instalar el rodapié.

#### ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT

- Asegurarse de que la superficie de sellar está completamente seca y libre de polvo. Adherir el material, retirando previamente el plástico antiadherente.
- En la junta sellar y pasar la mano presionando sobre la cinta.



## ChovAIMPACT BANDAS

Bandas de polietileno de alta calidad

Características	ChovAIMPACT BANDA	ChovAIMPACT BANDA PERIMETRAL RT	ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT
Espesor (mm)	5	3	3
Densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	20	27	27
Resistencia a la compresión (kPa)	7.81	>25	>25
Absorción de agua (Kg/m <sup>2</sup> )	0.00557	-	-
Temperatura de trabajo (°C)	-80/+80	-80/+80	-80/+80
Ancho (mm)	20	15	5
m/rollo	100	25	25

### Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta cha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.