



ChovAIMPACT Term HOME

Lámina de polietileno

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovAIMPACT Term HOME es una lámina de polietileno de alta calidad, fabricada mediante proceso de extrusión directa y expansión física, de celdas cerradas y estancas que le aportan la consistencia adecuada. Tiene un acabado en film de poliéster aluminizado.

Código del producto

58058 - ChovAIMPACT 3 Term HOME

58057 - ChovAIMPACT 5 Term HOME

Dimensiones (m)

20 X 1,2



APLICACIÓN

- Aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación (viviendas, hoteles, escuelas, oficinas...) de aplicación tanto en parquet como tarima flotante o bajo solera de mortero.

CONDICIONES DE ENTREGA

Embalaje

Las láminas se entregan en forma de rollos, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

Almacenamiento y transporte

ChovAIMPACT Term HOME debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición vertical.

Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del rollo y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.

ChovAIMPACT Term HOME

Lámina de polietileno

VENTAJAS

- Su reducido espesor y formato permiten un fácil manejo y sencilla instalación.
- Disminución del ruido de impacto

DETALLES DE LA INSTALACIÓN



- El soporte debe estar limpio y sin irregularidades. Si el material se perfora disminuirá su eficiencia acústica.
- Desenrollar el ChovAIMPACT sobre el soporte, quedando la cara de aluminio hacia arriba. Se recomienda no pisar el material.
- Colocar el parquet o tarima.
- En caso de realizar una solera de mortero, el material se colocará realizando un solape de 10 cm, haciendo uso de la ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT en las juntas para asegurar la estanqueidad. Se colocará la ChovAIMPACT BANDA en los pilares, los cerramientos del perímetro y alrededor de cualquier otro elemento susceptible de crear un puente acústico. La solera será de unos 5 cm, armada en función del tipo de mortero y a criterios de la dirección facultativa de obra.



ChovAIMPACT Term HOME

Lámina de polietileno

Características	ChovAIMPACT 3 Term	ChovAIMPACT 5 Term
Espesor (mm)	3	5
Densidad (Kg/m ³)	20	30
Rigidez dinámica (MN/m ³)	27	32
Resistencia a la compresión (KPa)	6,92	7,81
Absorción de agua (Kg/m ²)	0,0025	0,0057
Conductividad Térmica (W/m·K)	0,043	0,043
Mejor del nivel de ruido de impacto ΔL_w (dB)	16 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾
Dimensiones (m)	20x1,2	20x1,2
m ² /rollo	24	25

(1) Según ensayo APPLUS 3.008.796

Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta cha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.