

ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS

Adhesivo de contacto



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS es un adhesivo de contacto compuesto por policloropreno modificado con resinas, de gran versatilidad y elevadas prestaciones.

Código del producto

58100 - COLA AISLAMIENTOS 20 L
78301 - COLA AISLAMIENTOS 05 L

Dimensiones (litros)

5 / 20

APLICACIÓN

- Encolado del soporte para la instalación de los materiales multicapa ChovACUSTIC, ChovAPREN y otros materiales aislantes fibrosos.
- Soportes: Materiales de obra, metales, cerámica, madera, moquetas, tejidos, papel, caucho y goma.
- No recomendado sobre soportes como plásticos flexibles, PP, PE y PTFE.

CONDICIONES DE ENTREGA

Embalaje

El producto se entrega en botes, que se disponen en palets de madera y se cubren con un film de polietileno.

Almacenamiento y transporte

ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS el material debe conservarse cerrado en un lugar bien ventilado entre 5 y 30°C, alejado de toda llama o fuente de chispas. Duración de 1 año en el envase original.

Identificación del producto

Etiqueta en el exterior del bote y en el exterior de los palets, con toda la información necesaria sobre el producto y los números de fabricación.

ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS

Adhesivo de contacto

VENTAJAS

- Instalación rápida y sencilla

DETALLES DE LA INSTALACIÓN



- Asegurarse de que el soporte y el material a instalar estén limpios y secos.
- Aplicar el adhesivo de contacto con rodillo de pelo corto o brocha, en ambas superficies a encolar.
- Dejar secar de 8 a 10 minutos, hasta que el adhesivo esté seco al tacto.
- Colocar el material al soporte encolado, presionando fuertemente para facilitar la adhesión.

Para una manipulación segura del producto, es imprescindible seguir estrictamente las instrucciones indicadas en la etiqueta y en la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad (FDS), que tiene en consideración las condiciones de toxicidad e inflamabilidad del producto. En concreto, se deberá guardar especial atención a las medidas de manipulación, almacenaje, preceptiva ventilación de la zona de trabajo y uso de protección individual (protección respiratoria en caso de ventilación insuficiente, pantalla facial, gafas de seguridad y guantes), entre otras, detalladas en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS

Adhesivo de contacto

Características	Valor
Base química	Policloropreno con resinas
Sólidos	22 ± 1%
Viscosidad a 25° (CPS)	3200 ± 300
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado	8-10 minutos
Velocidad de cristalización	Media - Alta
Resistencia al calor	Alta
Rendimiento aproximado (l/m ²)	0,5 (0,25 en cada superficie)

Informaciones complementarias

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A.U se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A.U se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.