

Ficha técnica del producto

Edición 07 - Mar 2025



ASFALT SL

Lechada bituminosa de color negro
Cód. 84825

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lechada bituminosa de color negro y consistencia pastosa, constituida por una mezcla de emulsiones asfálticas y cargas minerales seleccionadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad a 20°C	1,6-1,8 g/cm ²
Viscosidad a 20°C (Brookfield RVT, husillo nº6, 100 r.p.m)	20-60 poises
Abrasión Taber en seco (1000 ciclos, 1000 g, CS 17)	< 1,0 g
Abrasión Taber en húmedo (100 ciclos, 500 g, CS 17)	< 15,0 g
Abrasión NLT-320	5.000 g/m ²
pH	9,5-11

APLICACIÓN

Sellado de aglomerados asfálticos.

MODO DE EMPLEO

El soporte estará limpio, exento de polvo, grasa y materias extrañas.

Antes de aplicar el producto, agitar hasta su perfecta homogeneización, manualmente o mediante mezclador apropiado. Si fuera necesario, añadir una pequeña cantidad de agua (máximo 5%) para



ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia
Telf. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com

Ficha técnica del producto

Edición 07 - Mar 2025



ASFALT SL

Lechada bituminosa de color negro

Cód. 84825

facilitar la manejabilidad. Realizar manualmente extendido, mediante rastra de goma. Rendimiento aproximado, dependiendo de la porosidad del soporte, de 2 a 3 kg/m² por capa.

En el caso de aplicar una segunda capa, comprobar que la anterior está completamente seca. El tiempo de secado de cada capa es aproximadamente de 24 horas dependiendo de la temperatura y del grado de humedad relativa del ambiente.

PRECAUCIONES

- No aplicar el producto en tiempo de lluvia.
- La temperatura ambiente de aplicación y curado estará comprendida entre 10 y 30°C. La terminación con ASFALT SL no es resistente a la caída de carburante.
- Su limitada resistencia a la abrasión no le hace aconsejable como acabado en zonas de tráfico intenso.

ALMACENAMIENTO

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol. Las temperaturas inferiores a 5°C pueden afectar a la calidad del producto.

CONSERVACIÓN

Conservación: 1 año en sus envases origen, bien cerrados y no deteriorados.

Informaciones complementarias

- 1/ Cuando se indique dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.
- 2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.
- 3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI.
- 4/ BMI se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI para obtener la última versión.
- 5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI, pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI.



ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia

Tel. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com