

Ficha técnica del producto

Edición 09 - Mar 2025



CHOVAFOAM 300 R

Panel de espuma rígida de poliestireno extruido.

Cód. 81980A (R40); 81986A (R60); 81988TH (R80); 81911TH (R100)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ChovAFOAM 300 R es un panel de espuma rígida de poliestireno extruido, XPS, de estructura celular cerrada, utilizables como aislamiento térmico y ranurado. Las dimensiones son de 1.250 mm x 600 mm y espesor según tipo. Acabado lateral, "media madera", para minimizar puentes térmicos. Producto libre de CFC's y HCFC's.

Dimensiones

Anchura: 600 mm

Longitud del rollo: 1250 mm

Espesor: Según tipo



APLICACIÓN

En obra nueva o rehabilitación, se utiliza en cubierta invertida, inclinada, con protección de tejas cerámicas o debajo de capa de protección de mortero de cemento.

No utilizar a temperatura superior a 65 °C.

Fijar o proteger antes de finalizar la jornada, de efectos de viento.

Cubrir con las tejas o proteger del sol.

CARACTERÍSTICAS

Reacción al fuego. Características de Euroclases (EN 13501-1)	Clase E	
Combustión con incandescencia continua. (Método de ensayo en elaboración. Se definirá valor cuando aplique la norma)	NPD (**)	
Permeabilidad al vapor de agua. Transmisión de vapor de agua (EN 12086) (μ)	80	
Resistencia térmica. Conductividad térmica. (EN 12667/EN 12939) $\lambda_D = 0,034 \text{ W / m K}$, 40, 50, 60, 80, 100 y 120mm $\lambda_D = 0,036 \text{ W / m K}$, de 70 y 90 mm	Espesor (mm)	R_D (m ² K/W)
	40	1,15
	50	1,45
	60	1,75
	80	2,35
	100	2,75
Tolerancia T1 Espesor de 40 mm: Tolerancia ± 2 mm Espesor de 50 a 100 mm : Tolerancia -2/+3 mm	120	3,50
Permeabilidad al agua. Absorción de agua a largo plazo. (EN 165350) (%)	$\leq 0,7$	



ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia

Tel. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com

Ficha técnica del producto

Edición 09 - Mar 2025



CHOVAFOAM 300 R

Panel de espuma rígida de poliestireno extruido.

Cód. 81980A (R40); 81986A (R60); 81988TH (R80); 81911TH (R100)

Resistencia a la compresión. Contracción a la compresión en la resistencia a compresión (EN 826) (KPa)	≥ 300
Resistencia a la tracción/flexión. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras (EN 1607) (σ_m TR200)	≥ 200
Durabilidad de la reacción al fuego en relación a la exposición al calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradación	(*)
Durabilidad de la resistencia térmica en relación a la exposición al calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradación Resistencia térmica y conductividad térmica Resistencia al hielo / deshielo	DS(70,90) NPD
Durabilidad de la resistencia a la compresión en relación al envejecimiento/degradación Fluencia a compresión	CC(2 /1,5/ 50) 50
CÓDIGO DESIGNACIÓN CE	EN 13164 - T1 - DS(70,-) - DS (70,90) -DLT(2)5 - CS(10/Y)300 - WL(T)0,7

(**) Métodos de ensayo en desarrollo

(*) El comportamiento de reacción al fuego de los productos de XPS no varía con el tiempo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tolerancias	Tolerancias en espesor (Δd) (EN 823)	+2;-2(30-40) +3;-2(≥ 50) (mm)
	Escuadrado (S_p) (EN 824)	≤ 5 (mm/m)
	Planimetría (S_{max}) (EN 825)	≤ 7 (mm/m)
Estabilidad	Estabilidad dimensional (longitud, anchura) (48h, 70 °C y 90 % H.R.) (EN 1604)	≤ 5 (%)
Deformación	Deformación bajo carga y temperatura (espesor) (70 °C, 168 h, 40 kPa) (EN 1605)	≤ 5 (%)
Comportamiento mecánico	Tracción perpendicular a las caras (σ_{mt}) (EN 1607)	>200 (KPa)
	Fluencia de compresión (σ_c) a 50 años bajo 50KPa (EN 1606)	<1,5 (%)
	Deformación relativa esperada a 50 años bajo 50 kPa (EN 1606)	<2 (%)
Comportamiento ante el agua	Absorción agua inmersión total (W_p) (EN 16535)	≤ 0,7 (%)
Comportamiento ante el hielo	Resistencia hielo-deshielo (Δs_{10}) (EN 12091)	<10 (%)
	Resistencia hielo-deshielo (ΔW_{it}) (EN 12091)	≤ 1 (%)
Densidad		33±3 (kg/m ³)
Vida útil	DAPcons® 100.014	50 años



ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia

Tel. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmgigroup.com

Ficha técnica del producto

Edición 09 - Mar 2025



CHOVAFOAM 300 R

Panel de espuma rígida de poliestireno extruido.

Cód. 81980A (R40); 81986A (R60); 81988TH (R80); 81911TH (R100)

ACONDICIONAMIENTO

Almacenar con la presentación original y los paquetes protegidos del sol (Rayos U.V.)

Almacenar en posición vertical y lejos de cualquier fuente de calor.

Transporte: este material no está clasificado como peligroso; no es necesaria la ficha de seguridad.

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Este producto tiene la Marca N de AENOR, según UNE-EN 13164

Este producto tiene Declaración Ambiental de Producto 100.014

Este producto tiene Ecoetiqueta Ambiental Tipo III



GENERALIDADES DE LA PUESTA EN OBRA

Puesta en obra :

- Manual de sistemas constructivos para la impermeabilización y el aislamiento térmico.
- UNE 104401:2013

Normas de producto:

- Marcado CE según norma EN 13164:2012+A1:2015

Otras normas de referencia:

- Documento básico DB HE, del CTE
- UNE 92182:2019

Informaciones complementarias

1/ Cuando se indique dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.

2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.

3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI.

4/ BMI se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI para obtener la última versión.

5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI, pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI.



ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia

Tel. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com