

FOX BITUMEN

Betún elastómero aplicado en caliente para la aplicación de láminas bituminosas en cubiertas e impermeabilizaciones.

Cód. 7043226

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fox Bitumen es un betún elastómero aplicado en caliente para la aplicación de láminas bituminosas en cubiertas e impermeabilizaciones, de acuerdo con el método de aplicación de vertido y extensión, y unión con materiales adecuados de aislamiento térmico.

APLICACIÓN

- FOX-bitumen es adecuado para la adhesión (total o parcial) de láminas de betún elastómero para cubiertas e impermeabilizaciones. Las láminas bituminosas pueden unirse entre sí o con un soporte adecuado mediante FOX-bitumen. FOX-bitumen también puede utilizarse para unir materiales de aislamiento como placas de aislamiento térmico de vidrio celular, entre sí y con el soporte.
- Se usa como unión parcial de láminas bituminosas para cubiertas: aprox. 1.0 kg/m². Unión total de láminas bituminosas para cubiertas: aprox. 2.0 kg/m².

**Sería recomendable la utilización del Siplast Primer para preparar el soporte antes de la aplicación del Fox bitumen

MODO DE EMPLEO

Retirar la caja de cartón. El calentamiento debe realizarse en una caldera estándar para betún hasta que la temperatura de aplicación requerida alcance aproximadamente los 185-200 °C. Mantener la temperatura del betún inferior a 220 °C. Aplicar FOX-bitumen siguiendo el método de aplicación de vertido y extensión.

ENVÍO Y ALMACENAJE

Envío: FOX-bitumen se empaqueta en cajas de cartón que pueden ser fácilmente retiradas gracias a que el interior está recubierto con silicona.

La cantidad del paquete es de 23 kg/caja

Almacenaje: Almacenar FOX-bitumen en un lugar fresco y seco.

FOX BITUMEN

Betún elastómero aplicado en caliente para la aplicación de láminas bituminosas en cubiertas e impermeabilizaciones.

Cód. 7043226

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Característica	Método	Valor	Unidades
Color		Negro	
Densidad a 25°	EN ISO 3838	1,010	kg/m3
Punto de combustión	EN ISO 2592	>250	°C
Penetración a 25°C	EN 1426	20-30	1/10 mm
Anillo y bola	EN 1427	85-100	°C

Informaciones complementarias

1/ Cuando se indique dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.

2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.

3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI.

4/ BMI se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI para obtener la última versión.

5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI, pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI.