

CONTACT ADHESIVE TPO

Adhesivo de unión para unir membranas de EverGuard TPO
Cód.: 7044354

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El CONTACT ADHESIVE TPO de BMI es un adhesivo de contacto fabricado a partir de caucho sintético con resinas taquificantes especialmente diseñado para pegar láminas EVERGUARD TPO a diferentes tipos de soportes incluyendo chapa, hormigón, madera entre otros.

Envases de:
20 L

Bidones por palé:
24 unidades



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	Visual	-	Líquido, Azul Oscuro
Tiempo de aireación	-	Minutos	10-20
Viscosidad	-	cps	1200-1800
Contenido de sólidos	UNE 53356	%	45-47

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

1. Consultar la ficha de seguridad del producto, y adoptar todas las medidas de protección mencionadas en la misma.
2. Remover el adhesivo hasta obtener una consistencia uniforme. Aplicar sin diluir, utilizando métodos manuales (brocha, rodillo, etc.) a temperaturas entre 5°C y 30°C.
3. Las áreas a unir deben estar secas, libres de grasa, aceite y polvo.
4. Para superficies porosas, se recomienda aplicar una segunda capa, dejando secar la primera durante el tiempo necesario (tiempo de aireación). Una vez seca, aplicar el adhesivo de forma uniforme en ambas caras del material a unir. Dejar evaporar durante 10-20 minutos dependiendo de las condiciones ambientales. Es crucial permitir suficiente tiempo para la evaporación de los solventes. Realizar la unión cuando todo el solvente haya evaporado. Presionar ambas caras por unos momentos, evitando burbujas de aire. Se recomienda usar un rodillo suave para asegurar el contacto óptimo y evitar burbujas. La adhesión se consolidará completamente en 48-72 horas.
5. Rendimiento: 250-300 g/m² por cara del material a unir.
6. El tiempo de evaporación debe ser determinado mediante pruebas in situ, ya que depende del tipo de material, cantidad aplicada y temperatura ambiente. Nota: Producto fácilmente inflamable; evitar chispas o fuentes de ignición durante su almacenamiento y manipulación.
7. Evitar trabajar con temperaturas ambientales por debajo de 8-10°C o superiores a 35°C, ya que tanto la viscosidad como los tiempos de secado pueden variar significativamente.

Ficha técnica del producto

Edición 4 - 1 Abril 2025



BMI

CONTACT ADHESIVE TPO

Adhesivo de unión para unir membranas de EverGuard TPO

Cód.: 7044354

8. No se recomienda trabajar con soportes a temperaturas superiores a 50-60°C.
 9. Equipos de protección personal: Usar el equipo indicado en la hoja de seguridad del producto (sección 8.2).
-

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Mantener en posición vertical y lejos de fuentes de calor.
 2. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Protegido del exterior
 3. Temperatura de almacenamiento entre 5 y 25°C.
 4. Caducidad: 6 meses desde la fecha de fabricación
-

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Producto para uso profesional
 2. Producto peligroso. Contiene disolventes
 3. Deben seguirse todas las instrucciones de su ficha de seguridad. Disponible en bmigroup.com/es/
-