

Ficha técnica del producto

Edición 02 - Feb 2026

BMI

CHOVAPLAST EXTRA GARDEN COMBI 50/G

Lámina de betún modificado con plastómeros

Cód. 14176

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CHOVAPLAST EXTRA GARDEN COMBI 50/G

Lámina de 1 m x 8 m y 5 kg/m² de betún modificado con plastómero, APP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado, acabado interior plástico y exterior gránulos minerales color verde.

El mástico incorpora un aditivo antiraíces. Designación LBM(APP)-50/G-FP.

Dimensiones

Anchura: 1 m

Longitud del rollo: 8 m



APLICACIÓN

En obra nueva o rehabilitación, se utiliza como lámina superior en cubiertas ajardinadas; lámina en sistema monocapa expuesto a la intemperie o lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie; monocapa en cubierta inclinada, bajo tejas, estanquidad de estructuras enterradas o barrera anticapilaridad.

No recomendada para: lámina inferior en sistema bicapa.

COMPOSICIÓN

Cara superior – Gránulos minerales o pizarra

Mezcla – Betún plastómero APP

Refuerzo – Fieltro de poliéster reforzado y reforzado

Cara inferior – Film termosoldable

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Anchura nominal (m)	1 m
Longitud nominal del rollo (m)	8 m
Densidad de superficie (kg/m ²)	5,0 (-5/+10%)
Masa por rollo (kg)	40,0 Kg

ChovA

ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia

Telf. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com

CHOVAPLAST EXTRA GARDEN COMBI 50/G

Lámina de betún modificado con plastómeros

Cód. 14176

PRESTACIONES

Comportamiento frente a un fuego externo - (EN 13501-5:2002)	B _{ROOF} (t1)*
Reacción al fuego (EN 13501-1:2002)	Clase E
Estanquidad (EN 1928:2000)	Pasa
Resistencia a raíces (en 13948:2008)	Pasa
Resistencia a la tracción - (EN 12311-1:1999) (N/50mm):	700±200 /450±150
Elongación - (EN 12311-1:1999)(%):	45±15 /45±15
Resistencia al desgarro por clavo - (EN 12310-1:1999):	-
Resistencia a una carga estática - (EN 12730:2001) (kg):	≥15
Resistencia de las juntas (a cizalla) (EN 12317-1:1999) (N/5cm)	450±150
Resistencia al impacto - (EN 12691:2006) (mm):	1000
Durabilidad	-5±5 / 120±10
Plegabilidad (EN 1109:1999) / Resistencia a la fluencia (EN 1110:1999)	
Plegabilidad a bajas temperaturas (EN 1109:1999) (°C):	≤-15
Sustancias peligrosas:	-
Estabilidad dimensional - (EN 1107-1) (%):	≤0,4
Pérdida de gránulo (EN 12039) (%)	20 (-20/+10%)
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (EN 1110) (°C):	≥120

(*) El comportamiento al fuego externo depende del sistema de cubierta instalado. Contacte con el Departamento Técnico de BMI para más información sobre los sistemas de cubiertas con láminas bituminosas y sus respectivas clasificaciones aplicables..

EMBALAJE

Cantidad de rollos por palet	25
m2 por palet	200

- Almacenar en posición vertical y embalaje original, y en almacén cubierto de la intemperie. No almacenar un palet sobre otro.
- Transporte: este material no está clasificado como peligroso; no es necesaria la ficha de seguridad.

Ficha técnica del producto

Edición 02 - Feb 2026



CHOVAPLAST EXTRA GARDEN COMBI 50/G

Lámina de betún modificado con plastómeros

Cód. 14176

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Este producto tiene Declaración Ambiental de Producto
GlobalEPD-IntEPDS-P-00414



Este producto tiene la Marca N de AENOR, según UNE-EN 13707



GENERALIDADES SOBRE LA PUESTA EN OBRA

Puesta en obra :

Colocar por adhesión mediante soplete. En sistemas “Adheridos” o “No Adheridos”.

Uso según *DIT 578R/21 Sistemas de impermeabilización con láminas asfálticas de betún modificado para cubiertas con pendiente cero*, según norma *UNE 104401:2013* y según *Manual de sistemas constructivos para la impermeabilización y el aislamiento térmico*.

Normas de producto:

Marcado CE según normas EN 13707:2004+A2:2009

Nº certificado de conformidad del control de producción en fábrica 0099/CPR/A85/0057

Informaciones complementarias

1/ Cuando se indique dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.

2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.

3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI.

4/ BMI se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI para obtener la última versión.

5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI, pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la “ficha sistema”. En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI.



ASFALTOS CHOVA S.A.U

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3, 46760 Tavernes de la Valldigna, Valencia

Telf. : 96 282 21 50 - informacion.es@bmigroup.com